

FTA3280X1+DZ03

Aliphatic Hot Melt Adhesive

Features 產品特性

- 熱熔膠
- 環保不含溶劑
- 不黃變
- 適合和各種纖維布貼合

Physical Properties 物理性質

| 物 性 Properties | 單 位 Unit | 測試方法 Method | 方 向 Direction | 數 值 Value | 備 註 Note |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-------------|
| 硬度 Hardness | Shore A | ASTM D2240 | | 83±3 | |
| 密度 Density | g/cm ³ | ASTM D792 | | 1.10 | |
| 拉力強度 Tensile Strength | Kg/cm ² | ASTM D412 | 縱向 MD 橫向 CD | 490 432 | |
| 50% 模數 50% Modulus | Kg/cm ² | ASTM D412 | 縱向 MD 橫向 CD | 14 13 | |
| 100% 模數 100% Modulus | Kg/cm ² | ASTM D412 | 縱向 MD 橫向 CD | 18 17 | |
| 300% 模數 300% Modulus | Kg/cm ² | ASTM D412 | 縱向 MD 橫向 CD | 49 44 | |
| 伸長率 Elongation | % | ASTM D412 | 縱向 MD 橫向 CD | 577 572 | |
| 撕裂強度 Tear Strength | Kg/cm | ASTM D624 (Die C) | 縱向 MD 橫向 CD | 34 34 | |
| 薄膜熔點 Film Melting Point | °C | | | 95 | |

**以上數據僅供參考,實際數值會因厚度,規格設計不同而有所差異



DING ZING CHEMICAL PRODUCTS CO., LTD.

SINCE 1981

http://www.dingzing.com e-mail: film@dingzing.com.tw Tel: +886 - 7 - 8070166
No.8-1, Pei-Lin Rd. Hsiao-Kang Dist., Kaohsiung, Taiwan Fax: +886 - 7 - 8071616