

Ding Zing® Film **FS3285**

Features 產品特性

- 高熔點
- 耐水解性優
- 物性強
- 耐候性佳

Physical Properties 物理性質

物 性 Properties	單 位 Unit	測試方法 Method	方 向 Direction	數 值 Value	備 註 Note
硬度 Hardness	Shore A	ASTM D2240		85±3	
密度 Density	g/cm ³	ASTM D792		1.20	
拉力強度 Tensile Strength	Kg/cm ²	ASTM D412	縱向 MD	705	
			橫向 CD	796	
100% 模數 100% Modulus	Kg/cm ²	ASTM D412	縱向 MD	70	
			橫向 CD	60	
300% 模數 300% Modulus	Kg/cm ²	ASTM D412	縱向 MD	266	
			橫向 CD	205	
伸長率 Elongation	%	ASTM D412	縱向 MD	456	
			橫向 CD	490	
撕裂強度 Tear Strength	Kg/cm	ASTM D624	縱向 MD	89	
			橫向 CD	91	
伸長永久變形率 Strain Set Rate	%	1.Gauge length=2cm 2.300% Extended for 10 mins 3.Released for 10 mins	縱向 MD	19.4	
			橫向 CD	27	
薄膜熔點 Film Melting Point	°C			175	
QUV黃化試驗 QUV Discoloration	Grade	ASTM G514 (45°C,24HRS,0.78W/m ²)		3	

**以上數據僅供參考,實際數值會因厚度,規格設計不同而有所差異



DING ZING CHEMICAL PRODUCTS CO., LTD.

SINCE 1981

http://www.dingzing.com e-mail: film@dingzing.com.tw Tel: +886 - 7 - 8070166
No.8-1, Pei-Lin Rd. Hsiao-Kang Dist., Kaohsiung, Taiwan Fax: +886 - 7 - 8071616