

Ding Zing® Film **FTA3223X39+PEX39**

**Features** 產品特性

- 光學級
- 不黃變防彈玻璃接著層
- PC,玻璃接著佳

**Physical Properties** 物理性質

物 性 Properties	單 位 Unit	測試方法 Method	方 向 Direction	數 值 Value	備 註 Note
硬度 Hardness	Shore A	ASTM D2240		83±3	
比重 Specific Gravity		ASTM D792		1.07	
拉力強度 Tensile Strength	Kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	462 397	
50% 模數 50% Modulus	Kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	13 14	
100% 模數 100% Modulus	Kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	18 18	
300% 模數 300% Modulus	Kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	83 50	
伸長率 Elongation	%	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	541 530	
撕裂強度 Tear Strength	Kg/cm	ASTM D624	縱向 MD 橫向 CD	42 40	
薄膜熔點 Film Melting Point	°C			90	
QUV耐黃變試驗 QUV Discoloration	Grade	ASTM G154 (45°C/24hrs/0.78W/m <sup>2</sup> )		4.5	
熔融流動指數 Melting Flow Index	g/10min	ASTM D1238A (190°C/21.6kg)		65	

\*\*以上數據僅供參考,實際數值會因厚度,規格設計不同而有所差異



**DING ZING CHEMICAL PRODUCTS CO., LTD.**

SINCE 1981

http://www.dingzing.com e-mail: film@dingzing.com.tw Tel: +886 - 7 - 8070166  
No.8-1, Pei-Lin Rd. Hsiao-Kang Dist., Kaohsiung, Taiwan Fax: +886 - 7 - 8071616