

## Ding Zing® Film FS1713-PE

### Features 產品特性

- 聚酯類薄膜
- 環保不含溶劑
- 低溫易接著
- 有很好的接著性

### Physical Properties 物理性質

物 性 Properties	單 位 Unit	測試方法 Method	方 向 Direction	數 值 Value	備 註 Note
硬度 Hardness	Shore D	ASTM D2240		40±2	
比重 Specific Gravity		ASTM D792		1.20	
拉力強度 Tensile Strength	Kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D882	縱向 MD 橫向 CD	313 378	
300% 模數 300% Modulus	Kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D882	縱向 MD 橫向 CD	70 64	
伸長率 Elongation	%	ASTM D882	縱向 MD 橫向 CD	736 863	
撕裂強度 Tear Strength	Kg/cm	ASTM D624	縱向 MD 橫向 CD	98 98	
薄膜熔點 Film Melting Point	°C			40	
耐黃變 UV Resistance	Grade	ASTM D1148 (50°C/24HRS)		1	

\*\*以上數據僅供參考,實際數值會因厚度,規格設計不同而有所差異



**DING ZING CHEMICAL PRODUCTS CO., LTD.**

SINCE 1981

http://www.dingzing.com e-mail: film@dingzing.com.tw Tel: +886 - 7 - 8070166  
No.8-1, Pei-Lin Rd. Hsiao-Kang Dist., Kaohsiung, Taiwan Fax: +886 - 7 - 8071616