

Ding Zing® Film **FS3255X3+PETP**

Features 產品特性

- 熱熔膠用
- 易接著
- 耐黃變
- 流動性佳
- 耐水解

Physical Properties 物理性質

物 性 Properties	單 位 Unit	測試方法 Method	方 向 Direction	數 值 Value	備 註 Note
硬度 Hardness	Shore A	ASTM D2240		55±3	
比重 Specific Gravity		ASTM D792		1.16	
拉力強度 Tensile Strength	Kg/cm ²	ASTM D882	縱向 MD 橫向 CD	75 64	
100% 模數 100% Modulus	Kg/cm ²	ASTM D882	縱向 MD 橫向 CD	14 13	
300% 模數 300% Modulus	Kg/cm ²	ASTM D882	縱向 MD 橫向 CD	24 22	
伸長率 Elongation	%	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	784 752	
撕裂強度 Tear Strength	Kg/cm	ASTM D624	縱向 MD 橫向 CD	27 28	
薄膜熔點 Film Melting Point	°C			95	
QUV黃化試驗 (Grade) QUV Discoloration	Grade	ASTM G154 (45°C, 24hrs, 0.78W/m ²)		4	

**以上數據僅供參考,實際數值會因厚度,規格設計不同而有所差異



DING ZING CHEMICAL PRODUCTS CO., LTD.

SINCE 1981

http://www.dingzing.com e-mail: film@dingzing.com.tw Tel: +886 - 7 - 8070166
No.8-1, Pei-Lin Rd. Hsiao-Kang Dist., Kaohsiung, Taiwan Fax: +886 - 7 - 8071616